HUNTSMAN
Enriching lives through innovation

Техническая информация

Праймер 7106

Силановая адгезионная грунтовка (активатор поверхности)

ТУ 2312-102-10861980-2009

Область применения

Праймер 7106 применяется для поверхностной обработки и активации гладких глазурованных поверхностей (например, керамической плитки) или стекла перед нанесением лакокрасочных и толстослойных покрытий на основе синтетических смол (в том числе, полиуретановых, эпоксидных, полиэфирных и др.)

Описание и основные свойства

Однокомпонентная силановая грунтовка для глазурованных и стеклянных поверхностей. Содержит органические растворители.

- Обеспечивает хорошее смачивание глазурованных и стеклянных поверхностей и прочную адгезионную связь слоя покрытия с подложкой.
- Очень быстро высыхает.
- Материал только для профессионального применения.

Технические характеристики

Показатель	Значение	Метод испытания
Основа	Смесь силанов	
Внешний вид:	низковязкая бесцветная прозрачная жидкость	
Плотность (при +20°С)	0,80±0,05 кг/л	ГОСТ 28513
Условная вязкость по ВЗ 246, диаметр сопла 4 мм (при +20°С)	11 с	ГОСТ 8420
Содержание нелетучих веществ	3 %	ГОСТ 17537
Время высыхания до степени 3 (при +20°С и RH=75%)	не более 30 мин	ГОСТ 19007
Рекомендуемый расход:	0,02- 0,03 кг/м^2 Практический расход зависит от способа нанесения (протирка или валик).	
Упаковка:	4,0 кг	

Рекомендации по применению

Требования к свойствам и подготовке поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть достаточно прочной, однородной, чистой, сухой, свободной от механических загрязнений масел, жиров, крошащихся и осыпающихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия.

Требования к условиям применения

Температура грунтовки, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ: от +5°С до +25°С

Внимание !

Температура поверхности для нанесения должна быть минимум на 3°С выше измеренной точки росы как во время нанесения грунтовки, так и в течении всего времени, необходимого для полной полимеризации грунтовочного слоя. Относительная влажность воздуха: не более 80%

Способ применения

Внимание !

Наиболее целесообразным является нанесение с помощью велюрового валика, кисти или протирка чистой ветошью, смоченной в грунтовке, т.к. эти способы наиболее экономичны, обеспечивают четкий визуальный контроль нанесения, полное механическое удаление следов загрязнений, препятствующих адгезии («эффект массажа»).

НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ!

НЕ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛИВОВ МАТЕРИАЛА ПРИ НАНЕСЕНИИ !

Промежуточный или лицевой слой покрытия наносить после высыхания грунтовочного слоя до степени 3 («до отлипа»), но не позднее чем через 24 часа после окончания грунтования.

Гигиеническая характеристика

После полного высыхания и полимеризации грунтовочный слой является полностью безопасным и разрешен для эксплуатации в составе систем лакокрасочных и прочих покрытий на основе синтетических смол в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на пищевых производствах, предприятиях общественного питания, фармацевтической промышленности, помещениях медицинского назначения.

Меры безопасности

Материал содержит органические растворители. При проведении работ с материалом запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь. Персонал, работающий с материалом, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности.

Работы с применением материала производить в помещениях, оборудованных общей приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании материала в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании материала на открытые участки кожных покровов необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом.

Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение грунтовки должны производиться в соответствие с требованиями ГОСТ 9980.5. Перевозка грунтовки осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение грунтовки рекомендуется осуществлять при температурах не ниже +5°С и не выше + 30°С.Открытую упаковку с остатком грунтовки хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Установленный срок годности материала - 12 месяцев (при условии хранения в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке).

По истечении срока годности материал подлежит проверке на соответствие требованиям действующих ТУ и в случае подтверждения его пригодности может быть использован по назначению.

Производитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, приведенным в настоящем Листе Технической Информации (ЛТИ).
Сведения, приведенные в настоящем ЛТИ, соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели материала без ухудшения его качества и потребительских свойств. Производитель не может указать все возможные условия применения материала, поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения.
Приведенные в ЛТИ рекомендации по применению требуют опытной проверки потребителем, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других производителей.
Настоящая информация является собственностью Производителя материала - ЗАО «Хантсман-НМГ».
Полная или частичная перепечатка данного текста в других печатных изданиях без разрешения компании запрещена.

ЗАО «ХАНТСМАН-НМГ»
249032, Россия,
Калужская область,
г. Обнинск,
Киевское шоссе, 110 км
тел/факс: +7 (48439) 93 444
www.huntsman-nmg.com

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISO 9001 = ISO 14001
OHSAS 18001